CHROMOS - DECALCOMANIES
EN SIMILI - INCRUSTATION POUR DECORER VOS PORCELAINES

Les chromos sont le terme technique employé en porcelaine pour désigner une décalcomanie. Il existe des chromos de toutes sortes. Les plus courants sont en peinture mais ceux qui nous intéressent ici sont, soit directement en or ou platine soit en simili-incrustation. Pour ces derniers une fois le chromo de simili incrustation cuit vous devrez le recouvrir d'or brillant, de platine brillant ou de lustres...

MODE D'EMPLOI



1. Décalquez puis dessinez la forme que vous désirez sur la feuille de chromos, découpez. (Référence 104)

2. Trempez le morceau dans un bac d'eau froide ou légèrement tiède, attendez une minute à deux minutes.

(Pour les besoins de la photo j'ai posé le chromo sur un émail bleu)

3. Les 2 couches doivent glisser l' une sur l'autre. Sortez de l'eau. Séparez du carton la partie transparente supérieure en la faisant glisser doucement. Posez la partie transparente portant le décor, sur la porcelaine à l'endroit désiré.

4. Chassez toutes les bulles d'air en maintenant le chromo sur place. Laissez sécher, cuire à 770°C. Recouvrir de métaux précieux brillants ou de lustres. Cuire à 740°C .



Réf. 101 - Treillis



Réf. 102 - Cailloux positifs



Réf.103 - Cailloux négatifs



Réf. 104 - Fleurs



Réf.105 - Peau de serpent



Réf. 106 - Effet cristal



Réf. 107- Canevas

Réf. 108 - Fleurs de lys

CHROMOS - DECALCOMANIES EN OR OU PLATINE -

Pour décorer vos porcelaines en une seule cuisson. Découper et poser comme ci-dessus, cuire à 770° C
Même mode d'emploi que ci-dessus, mais en 1 seule cuisson car le chromo est en métal précieux.



Etoiles en or brillant
Réf. 21 OR



Etoiles en platine brillant
Réf. 21 PL



Bulles en or brillant
Réf. 22 OR



Bulles en platine brillant
Réf. 22 PL